

ADESIVO PARA PISOS VINÍLICOS, LAMINADOS E MADEIRA



Balde 4kg



Balde 18kg

DESCRIÇÃO

Adesivo para Pisos Vinílicos, Laminados e Madeira é um adesivo acrílico base d'água, especialmente desenvolvido para colagem de pisos vinílicos em mantas, placas e régua LVT. Produto pronto para uso e muito fácil de aplicar. Permite maior produtividade, pois não seca rapidamente com a tampa aberta. Boa adesão em colagens para todos os tipos de pisos vinílicos, laminados e madeira. Ecológico e sem solventes.

APLICAÇÃO

Indicado para colagem de pisos vinílicos, laminados, madeira, carpetes, Paviflex®, pisos emborrachados e material sintético para revestimento de pisos e paredes.

DESTAQUES

- 100% Acrílico
- Pronto para uso
- Fácil de aplicar
- Para todos os tipos de pisos vinílicos
- Alta performance
- Alta resistência
- Alto desempenho
- Maior adesividade
- Maior produtividade (não seca rapidamente com a tampa aberta)
- Ecológico e sem solventes

RENDIMENTO

Balde 4kg: Rendimento aproximado de 14m².
Balde 18kg: Rendimento aproximado de 65m².

CARACTERÍSTICAS

Tempo de tack a 25°C: Aproximadamente 35 minutos.
Cor: Bege.
Aspecto: Líquido Viscoso.
Viscosidade a 25°C: 125 KU.
Teor de sólidos: 70%.
pH: 7,5 a 8,5.
Densidade: 1,35.
Aparência do filme úmido: Líquido viscoso turvo.
Aparência do filme seco: Creme flexível.
Rendimento: 1Kg rende aproximadamente 3,5m² dependendo da superfície.
Liberação da área para tráfego leve de pedestres: Após 12 horas, respeitadas a temperatura de aplicação e ausência de umidade / água na superfície.
Validade: 18 meses, com a embalagem lacrada.
Após aberto, validade de 30 dias.
Embalagem: Balde 4 e 18kg.
Estocagem: Teme o frio. Acondicionar em local coberto e ventilado, longe de fontes de umidade e calor.

PRECAUÇÕES

Manter o produto bem fechado e em local fresco e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.
Em caso de peles sensíveis, utilize óculos de proteção e luva de látex durante a aplicação.
Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou ingestão, consultar a FISPQ para orientações.
Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Polímero acrílico base d'água.

INSTRUÇÕES PARA USO

PREPARO DA SUPERFÍCIE: As superfícies cimentícias devem possuir teor de umidade residual máximo de 2,5% e serem regularizadas e limpas, livres de poeiras, partículas soltas, trincas, ceras, óleos, tintas, etc. Para pisos térreos deve-se utilizar primer anti-umidade para proteger o revestimento contra o vapor proveniente do solo, evitando bolhas, deslocamento e falta de aderência entre o adesivo e o piso cimentício. Em superfícies secas pode se utilizar PVA para nivelamento ou alisamento. Antes de iniciar a aplicação, certifique-se que a temperatura ambiente seja de 15°C a 35°C e a umidade relativa inferior à 68%, e que os pisos estejam aclimatizados nessa faixa de temperatura por 24 horas antes da aplicação, evitando a retração ou expansão em pisos vinílicos de baixa espessura. É extremamente necessário seguir as recomendações de climatização do piso vinílico antes da instalação, bem como verificação da umidade do substrato, para se ter uma boa performance entre o adesivo e o piso vinílico.

MODO DE USO: Misture o produto até que o produto esteja homogeneizado, utilizando um equipamento mecânico ou uma espátula. Espalhe o adesivo com uso de uma desempenadeira dentada somente sobre a superfície e aguarde aproximadamente de 15 a 25 minutos para a cura parcial do adesivo, não estendendo o tempo máximo de 50 minutos. Dica: para saber se a cola está curada, toque com os dedos, que deverão ficar sem resíduos de cola. O tempo de tack / cura do adesivo dependerá de aspectos climáticos. Após o tack, coloque o piso vinílico sobre o adesivo e pressione de forma que toda a base do piso esteja em contato com o adesivo. Em seguida utilize um esfregão de madeira revestido com um tecido ou um rolo compressor de aço para comprimir o revestimento no adesivo, iniciando sempre no meio do piso e seguindo para as bordas, eliminando possíveis falhas de aplicação, como levantamento das pontas, bolhas e falhas de aderência em geral. Para limpeza, se houver excesso de adesivo na parte superior do piso, utilize um pano úmido com água para remover o adesivo ainda fresco. O piso pode ser liberado para trânsito leve de pedestres após mínimo de 6 horas (de acordo com a temperatura e a absorção do substrato). Liberação total, aproximadamente após 24-48 horas.

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
VAVA-4.0	Balde 4kg	Bege	7896094503663	1	-
VAVA-18	Balde 18kg	Bege	7896094503656	1	-