

GARIN

FICHA TÉCNICA



PVA BARRICA

DESCRIÇÃO

Dispersão de Homopolímero Vinílico com plastificação externa, aditivada com produtos não atóxicos para secagem mais rápida. É um PVA de alto tack, com colóide protetor álcool polivinílico externo para melhorar sua estabilidade evitando assim sua sedimentação, ela tem uma boa resistência a água e ótima secagem.

APLICAÇÃO

É uma resina usada para colagem de madeira em geral tendo tack forte e rápida secagem, colagem de papelão e qualquer tipo de papel, podendo ser utilizado em uso geral para qualquer tipo de colagem em papel, madeira, outros substratos devem ser testados antes de colocar esta cola em linha.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido viscoso leitoso.
Viscosidade (Brookfield): 3000 a 6000 cps.
Sólidos: 15% a 45% com cargas ou sem cargas.
pH (sol. 5%): 4,5 a 6,5.
Densidade: 1,05 (g/cm³).
Aspecto do filme: Levemente opaco.
Dureza média: Flexível.
Tempo de cura: Aprox. 3 horas.

INSTRUÇÕES PARA USO

- 1) As partes a serem coladas devem estar isentas de impurezas, gorduras ou partículas soltas (pó), devem estar secas.
- 2) Aplicar uma camada de Cola Vedag PVAC 25 em uma das superfícies e unir ambas as peças, aplicando uma leve pressão ou colocar um peso e deixando de lado para secar.
- 3) Em colagens onde as peças tendem a fazer uma pressão contrária se soltando devemos manter o material unido com fita adesiva ou manter um peso em cima do mesmo até sua secagem.
- 4) Pode ser usado em uso gerais para madeiras.
- 5) Uso geral em madeiras, papéis e papelão.

PRECAUÇÕES

Necessária a utilização de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) adequados para aplicação do produto (óculos de proteção e luva de látex). Manter o produto bem fechado (evitando a formação de peles) e em local fresco e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados. Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou ingestão, consultar a FISPQ para orientações. Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas PVA, aditivos, conservantes e fungicida.

CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
VCPB-25	Barrica 25kg	Branco	-	-	-
VCPB-50	Barrica 50kg	Branco	-	-	-
VCPB-200.0	Tambor 200kg	Branco	-	-	-

GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

 (11) 4161-1600  9 6373-6071    Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br  www.garinbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações específicas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.