

# PRO PAREDES



Balde  
3,6kg

Balde  
18kg

### DESCRIÇÃO

Tinta emborrachada PRO PAREDES é uma pintura impermeável e elástica, à base de copolímeros de alta performance, desenvolvida para proteger e revitalizar fachadas e paredes externas. Sua fórmula avançada oferece altíssima elasticidade, garantindo máxima proteção contra umidade e batidas de chuva. Além de impermeabilizar, garante acabamento com maior cobertura e conforto térmico.

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- **IMPERMEABILIZAÇÃO EFICIENTE:** Protege contra infiltrações e umidade, criando um efeito hidrofugante ("gota") que repele a água.
- **ALTA ELASTICIDADE:** Acompanha a movimentação da superfície, prevenindo o surgimento de novas fissuras.
- **DURABILIDADE SUPERIOR:** Resistente às intempéries, proporcionando um acabamento de longa duração.
- **VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO:** Indicado para reboco, concreto e fibrocimento, podendo ser pigmentado com corantes líquidos base água (dentro dos limites recomendados pelo fabricante).
- **ALTA DURABILIDADE:** Resistência aos raios UV e intempéries.
- **FÁCIL APLICAÇÃO:** Pode ser utilizada com rolo de lã, trincha ou sistema airless.
- **RESISTÊNCIA A FUNGOS E MOFO:** Mantém a superfície protegida contra microrganismos.
- Com excelente rendimento e cobertura, tinta emborrachada PRO PAREDES é a solução ideal para quem busca eficiência, qualidade e proteção duradoura para áreas externas expostas ao sol e à chuva.

### INDICAÇÃO

- Fachadas e paredes externas sujeitas a chuvas.
- Ambientes internos sem umidade excessiva.
- Superfícies de concreto, reboco, fibrocimento, massa acrílica e revestimentos texturizados.

### DADOS TÉCNICOS

Densidade: 1,35g/cm<sup>3</sup>.  
Alongamento na ruptura: 350%.  
Resistência à tração: 1,9MPa.  
Absorção de água: 11%.  
Consumo aproximado: 0,250 a 0,400kg/m<sup>2</sup> (mínimo 3 demãos).  
Rendimento aproximado: Superfícies lisas 50m<sup>2</sup> e superfícies rugosas 35 a 40m<sup>2</sup>.  
pH: 8,0 - 10,0.  
Resistência química: Boa resistência a agentes alcalinos e ácidos fracos.  
Rendimento: Balde de 3,6kg rende aproximadamente 10m<sup>2</sup> para superfícies lisas e de 4 a 8m<sup>2</sup> para superfícies rugosas ou absorventes. Quanto mais rugosa ou absorvente a superfície, menor será o rendimento. Balde de 18kg rende aproximadamente 50m<sup>2</sup> para superfícies lisas e de 35 a 40m<sup>2</sup> para superfícies rugosas ou absorventes. Quanto mais rugosa ou absorvente a superfície, menor será o rendimento.

### CONTRA INDICAÇÕES

- Não aplicar sobre superfícies úmidas ou molhadas.
- Não indicado para infiltrações por pressão negativa.
- Evitar aplicação sob incidência solar direta ou em dias chuvosos.
- Não utilizar sobre superfícies pintadas com tinta à base de solvente.

### ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local coberto, seco e fresco.
- Manter longe de fontes de calor e umidade.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

### APLICAÇÃO

**PREPARO DO SUBSTRATO:**  
Certifique-se de que a superfície está seca, limpa, livre de areia, óleos, graxas, tintas remanescentes e desmoldantes como silicones e agentes de cura química, pois estes podem prejudicar a aderência. É essencial remover todos os resíduos de materiais, lixando a superfície se necessário. Recomenda-se o uso de ácidos de limpeza para a remoção de fungos e jatos de alta pressão para garantir uma boa aderência da tinta e sua durabilidade. Para reboco novo, aguarde 28 dias de cura. Utilize fundo preparador em superfícies muito absorventes. Se a superfície a ser tratada possuir emendas/fissuras com mais de 1mm, é necessário tratá-las antes de aplicar a tinta. Trate-as previamente com Vedag Sela Trincas e Fissuras. Se possível, utilize uma tela para este procedimento. Não é recomendada a aplicação da tinta em ambiente externo em dias chuvosos ou com previsão de chuva eminente.

### MODO DE APLICAÇÃO:

Mistura: Homogeneizar bem antes e durante a aplicação.  
Diluição: Até 30% de água limpa na primeira demão.  
Demãos: Aplicar no mínimo 3 demãos com intervalo de 3 a 5 horas entre elas.  
Ferramentas: Rolo de lã, trincha ou airless.  
Cura: 48h a 72h para pintura, até 7 dias para hidrorrepelência.

### SEGURANÇA E MANUSEIO

- Utilizar EPIs: óculos de segurança, avental de PVC e luvas de borracha.
- Evitar contato direto com a pele e olhos.
- Em caso de contato acidental, lavar com água em abundância.
- Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar assistência médica imediatamente.

Para mais informações, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança), pode ser visualizada e baixada no site [www.garinbrasil.com.br](http://www.garinbrasil.com.br).